



MOZATYNK-S 051

Acryl mozaïek gips

Parameters: Mozaïekpleister voor te bereiden op de plaats van aankoop of op de bouwplaats. Na het mengen van de componenten een gipsmassa op basis van acrylhars met een enkele fractie gekleurd aggregaat. Het bestaat uit Basis I (hars) in een plastic emmer en Basis II-aggregaat in zakken. Voor het aanbrengen van dunlagige pleistermortel binnen en buiten. Na drogen vormt het een flexibele, mechanisch bestendige bekleding met een stabiele kleur.

Properties:

- Waterbestendig
- Vorstbestendig
- Grote mechanische bestendigheid
- Gemakkelijk te verwerken
- Hoge bestendigheid tegen wassen en schrobben

Gebruikswijze:

Technische gegevens				
Art.nr.			35872	35875
Type verpakking				
Hoeveelheid in de verpakking	16,4 kg/E	16,4 kg/E	25 kg/E	25 kg/E
Unit per pallet	48 E/Pal.	48 E/Pal.	33 E/Pal.	33 E/Pal.
Grain size	0 - 1,2 mm	0 - 1,8 mm	0 - 1,2 mm	0 - 1,8 mm
Verbruik	3,2 kg/m ²	5 kg/m ²	3,2 kg/m ²	5 kg/m ²
Droogtijd	van 24 tot 48 uur			
Verwerkingstijd	ca. 20 min			
Waterdampdoorlaatbaarheid	V2			
Hechting	≥ 0,3 MPa			
Waterabsorptie	W3			

Het product voldoet aan: • EN 15824

Samenstelling:

- Waterdispersie acrylpolymeer
- Gekleurd kwartsgruis

Vorbereiding van de ondergrond: Alle ondergronden voor het aanbrengen van de pleister gronden met TYNKOLIT-U 330 of TYNKOLIT-U 340. Symptomen van biologische agressie moeten worden geëlimineerd. Zeer absorberende, stoffige ondergrond voor het aanbrengen van TYNKOLIT-T 330 gronden met GRUNTOLIT-W 301

Soorten ondergrond:

Cement-kalkpleister: Primeren met TYNKOLIT-T 330 of TYNKOLIT-U 340

Gips pleister: Primeren met TYNKOLIT-T 330 of TYNKOLIT-U 340

Versterkingslaag thermisch isolatiesysteem: Primeren met TYNKOLIT-T 330 of TYNKOLIT-U 340

Beton, gewapend beton: Primeren met TYNKOLIT-T 330 of TYNKOLIT-U 340

Gipsplat: Primeren met TYNKOLIT-T 330 of TYNKOLIT-U 340

Vorbereiding van het product: Voor het aanbrengen de kleur van de bestelling controleren.

Gebruikswijze:

De pleister aanbrengen met een roestvrijstalen spaan en zodanig verspreiden van de portie dat de ondergrond totaal wordt bedekt.

Tijdens het werken en het drogen beschermen tegen vorst, regen, hoge temperaturen en sterke wind.

Het gebruik van steigernetten wordt aanbevolen



MOZATYNK-S 051

Acryl mozaïek gips

Voorwaarden voor het uitvoeren van het werk:

Bij temperaturen van +5 °C tot +25 °C, deze temperatuur betreft de lucht, de ondergrond en het product. De ondergrond moet dragend, compact, stabiel, gereinigd zijn en eventueel zijn voorbehandeld met GRUNTOLIT-W of 301 GRUNTOLIT SG-302.

De ondergrond moet vrij zijn van stof, vet, oplosmiddelen, verfresten, schimmels, algen, mossen, etc., vrij zijn van scheuren en zoutuitbloeiing

Opmerkingen voor de uitvoering:

Op één oppervlak pleister één productiepartij gebruiken

Het gegeven vlak afwerken op continue wijze, met de 'nat-op-nat' methode om zichtbare naden te voorkomen.

Opslag:

Tot 12 maanden vanaf de productiedatum, in goed gesloten verpakking bij een temperatuur van +5 °C tot +25 °C, verwijderd van hitte- en vorstbronnen.

Algemene aanwijzingen:

Dit informatieblad maakt alle eerdere uitgaven ongeldig. De gegevens in dit technische informatieblad komen overeen met onze huidige kennis en praktische toepassingservaringen. De informatie is zorgvuldig en gewetensvol opgesteld, echter zonder garantie voor juistheid, actualiteit en volledigheid en zonder aansprakelijkheid voor verdere beslissingen van de gebruiker. De informatie op zichzelf vormt geen rechtsverhouding of andere bijkomende verplichtingen. Ze ontslaan de klant in principe niet van de plicht om het product zelfstandig te toetsen op geschiktheid voor het beoogde gebruik.

Technische waarden hebben betrekking op de basisproducten. Door kleuring en tinting kunnen afwijkingen van de technische specificaties optreden. De opgegeven waarden zijn gemiddelde waarden. Bij het coaten van ondergronden die hier niet zijn beschreven, is het noodzakelijk om met ons te overleggen. Kleurtinten kunnen bij nabestelling of in vergelijking met de kleurenkaart enigszins afwijken; indien nodig moet er een proefvlak op de bouwplaats worden aangelegd. Informatie over droog- en wachttijden geldt onder laboratoriumomstandigheden (+20°C/65% relatieve vochtigheid) en kan veranderen afhankelijk van de situatie op de bouwplaats.